

II. FENYŐ FŰRÉSZÁRU

D.) Vörösfenyő

Fafaj: Vörösfenyő (*Larix decidua*)

Fafaji jellemzők: Vöröses szín, magas gyantatartalom, nagyobb térfogatsúly, időjárás és vízálló, ellenálló károsítókkal szemben, kemény. Az elterjedt fenyők közül a legtartósabb, legkeményebb, legszilárdabb.



Típus: Szélezett és szélezetlen fűrészáru

Hosszúsági méretek: 3-6 m-ig, főleg 4 m
Ettől eltérő méretek külön megállapodás szerint

Szélességi méretek: 100, 125, 150, 175, 200 mm
Ettől eltérő méretek külön megállapodás szerint

Vastagsági méretek: 25, 32, 50, 63, 75 mm és ezek társmeretei
Ettől eltérő méretek külön megállapodás szerint

Mérettűrés: Szabvány szerint, gyártási technológiától függően, 0,1 mm bevágási pontosságtól. Asztalosipari felhasználás esetén a beszáradásnak megfelelő túlmérettel gyártjuk.

Minőség: 1.)1.) MSZ 17.300/2-88 szabvány szerinti minőségben

- Kiváló
- Asztalos
I.-II. o.; minőségi arányok: cca. I. o. 60 % - II. o. 40 %
- Összevont
I.-III. o.; minőségi arányok: cca. I.-II. o. 70 % - III. o. 30 %

2.)2.) Felhasználói igény szerinti megállapodott minőségben.

Szárazság:

- Friss
- Légszáraz (18 +-2%)
- Előszárított (16+-2%)
- Műszárított (9-12%)

Absz. száraz sűrűség, hajlító szilárdság 550 kg/m³
85 N/mm²



**Alkalmazott mennyiségi m³
egység:**

Pakettméretek:

	Hossz (m)	Szélesség (m)	Magasság (m)	Egy pakett térfogata (m³)	Maximális szállítási mennyiség (m³)
Tehergépjármű, 5 tonnás	Változó	1,0-1,1	0,8-1,0	3,5-4,5	15-20
Kamion (22-24 t)	Változó	1,1-1,3	0,7-1,1	4,5-5,5	38-42

Származása:

- Északi termőhely (Komi, Ural régió)
- Közép-európai termőhely (Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna)

Felhasználási területek:

- Fal-, padlóburkoló anyagok gyártása (hajópadló, lambéria)
- Épületasztalos ipari termékek gyártása (ajtó, ablak)
- Tetőszerkezet építése (látható faszerkezeteknél)
- Mélyépítés, vízépítési munkák

Termék előnyei:

- Természetes alapanyag, felhasználása környezetkímélő
- Dekoratív, esztétikus, környezetének kellemes hangulatot ad
- Könnyen megmunkálható
- Kemény
- Víznek kitett helyen is jól felhasználható
- Káros anyag kibocsátás mentes
- Északi eredet esetén kiemelkedően kedvező struktúra, kedvező mechanikai - fizikai jellemzők

**Kapcsolódó
szolgáltatásaink:**

- Műszárítás
- Fuvarszervezés

V.I.P.A.-Trade Kft.

7631 Pécs, Északmegyer-dűlő 10. Tel: 06/20-919-2843, 06/72-769-114 Fax: 06/70-901-3063

Internet: www.csokefa.hu, E-mail: info@csokefa.hu